

FISA TEHNICA

CONTACT ADHESIVE 5000

Contact Adhesive 5000 este un adeziv de contact gata de utilizare pentru lipirea membranelor SealEco EPDM si Butyl pe substraturi orizontale si verticale.

Date tehnice

Baza:	Cauciuc sintetic si rasini sintetice
Culoare:	Negru
Consistenta:	Lichid
Punct de aprindere:	-18°C
Viscozitate (la 20°C):	2500 mPa.s
Solide:	43,30%
Densitate (at 20°C):	0.865 g/cm ³
Termen de valabilitate:	12 luni intr-un loc de depozitare bine ventilat si uscat, la temperaturi cuprinse intre +5°C si 30°C.



Packaging

Greutate (kg/cutie)	Continut (L/cutie)	Cutii/cutie (buc)	Cutii/palet (buc)	Greutate/palet (kg)
0.9	1.0	6	432	414
4.2	4.9	N/A	72	328
12.5	14.4	N/A	33	438
25	28.9	N/A	24	625

Disponibilitate in functie de tara. Va rugam sa contactati furnizorul local pentru mai multe informatii.

Acoperire

500 g/m² (250 g/latura)

Instructiuni de utilizare

Contact Adhesive 5000 este gata de utilizare si nu trebuie diluat sau amestecat cu alte produse. Adezivul poate fi aplicat numai în conditii de vreme uscata, la temperaturi cuprinse între +5°C si 30°C. La temperaturi cuprinse între 5°C si 15°C, SealEco recomanda sa preincalziti adezivul la maximum 30°C înainte de utilizare. Temperatura adezivului trebuie sa fie >15°C la aplicare. Contact Adhesive 5000 trebuie aplicat cu o pensula sau o rola de trafalet. Amestecati energic adezivul înainte de aplicare, aplicati adezivul atat pe membrana EPDM/Butil, cat si pe substrat. Lasati adezivul pana cand se usuca. Puneti in contact membrana cu substratul fara tensiune si presati ferm cu o rola. Nu lasati adezivul expus mai mult de 30 de minute (la 20°C, 50% RH).

Substraturi adecvate

Contact Adhesive 5000 adera la membranele SealEco si substraturile, cum ar fi; lemn, beton, beton usor, caramida, aluminiu, otel inoxidabil, plumb, sticla acrilică, PVC dur, izolatii omologate si suporturi bituminoase vechi. Nu este permisa aderenta pe bitum cu punct de topire scazut, cu ardezie, nisip sau talc. Contact Adhesive 5000 nu poate fi utilizat pe membrane EPS, XPS sau PVC moale.

Suportul trebuie sa aiba o temperatura de minim +5°C, sa fie curat, uscat si fara ulei si grasime. In cazul substraturilor poroase, Contact Adhesive 5000 va fi aplicat de doua ori. Primul strat va actiona ca un grund. Primer 9800 poate fi folosit si ca prim strat. Consultati manualul de instalare pentru mai multe instructiuni.

Nota

Contact Adhesive 5000 este foarte inflamabil. Cititi fisa cu date de securitate (MSDS) înainte de transport, depozitare si utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informatiile continute in aceasta fisa de date sunt actualizate si corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recenta versiune, va rugam sa verificati intotdeauna www.sealeco.com.