

FISA TEHNICA

EPDM FLASHING TAPE

Folia de etanșare EPDM este realizată dintr-un EPDM, laminat cu un cauciuc autocolant necopt, și este utilizată pentru detalierea colțurilor, manșoanelor pentru țevi pe membranele SealEco EPDM. Banda oferă o aderență imediată, este extrem de flexibilă și poate fi modelată pentru a se potrivi formelor și suprafețelor neregulate.



Date tehnice

Baza:	Cauciuc sintetic
Culoare:	negru
Grosime:	1.7 ± 10% mm
Temperatura de îndoire la rece:	-40°C
Alungirea la rupere:	> 300%
Durata viată:	12 luni într-un loc de depozitare bine ventilat și uscat, la temperaturi între +5°C și 30°C

Ambalaj

Lățime (mm)	Lungimea rolei (m)	Role (buc)	Greutate (kg)	Palet (buc)
152	30.48	2	23.6	18
229	15.25	2	17.7	40
305	15.25	1	12.2	45
457	15.25	1	17.2	24

Disponibilitatea depinde de țară. Vă rugăm să contactați furnizorul local pentru mai multe informații

Mod de utilizare

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără cute sau tensiune. Dacă este necesar, membrana EPDM poate fi curățată cu Cleaning Wash 9700 înainte de a fi montată. Poziționați banda de etanșare cu o suprapunere minimă de 80 mm. Marcați poziția benzii de etanșare. Aplicați Primerul Single Ply pe întreaga zonă de îmbinare, conform instrucțiunilor. Așteptați până când Primerul Single Ply se evaporă. Nu lăsați expus mai mult de 20 de minute (la 20°C, 50% umiditate relativă). Plasați banda de etanșare pe Primerul Single Ply fără a închide aerul și deformați banda acolo unde este necesar. Apăsăți ferm banda de etanșare cu o rola de presiune pentru detalii și o rola de silicon de 40 mm lățime. Sigilați toate marginile tăiate cu Sealant 5590.

Banda de etanșare nu trebuie instalată la temperaturi sub +5°C și peste 30°C, pe vreme de ploaie, ceață sau în condiții de condens sau vânt puternic. Când se aplică între +5°C și 15°C, recomandăm să depozitați banda de etanșare la temperatura camerei înainte de utilizare.

Consultați manualele noastre de instalare pentru mai multe informații.

Nota

Citiți fișa cu date de securitate (MSDS) înainte de utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt actualizate și corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recentă versiune, vă rugăm să verificați întotdeauna www.sealeco.com.