

FISA TEHNICA

EPDM SEAM TAPE

EPDM Seam Tape este utilizata pentru imbinarea a doua membrane de EPDM SealEco. Produsul este durabil si flexibil si ofera aderenta imediata in contact cu membrana. Seam Tape EPDM trebuie utilizata intotdeauna impreuna cu Single Ply Primer.



Date tehnice

Baza:	Cauciuc sintetic
Culoare:	Negru
Grosime:	0.9 mm
Termen de valabilitate:	24 de luni intr-un loc de depozitare bine ventilat si uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și 30°C

Ambalare

Latime (mm)	Lungime rola (m)	Role/cutie (buc)	Greutate/cutie (kg)	Carcase/palet (buc)
76	30.48	4	9.5	56

Disponibilitate in functie de tara. Va rugam sa contactati furnizorul local pentru mai multe informatii.

Instrucțiunile de utilizare

Membranele EPDM care trebuie conectate trebuie sa fie curate, uscate si fara cute sau tensiune. Daca este necesar, membrana EPDM poate fi curatata cu Cleaning Wash 9700 inainte de imbinare. Pozitionati membranele cu o suprapunere de 80 mm. Marcati pozitia benzii de imbinare. Este important ca banda sa fie vizibila in afara suprapunerii pentru cel putin 5-15 mm. Aplicati Primer pe toata suprafata de imbinare, conform instructiunilor. Asteptati pana cand Primerul se usuca. Nu lasati expus mai mult de 20 de minute (la 20°C, 50% RH).

Aplicati folia de protectie in sus. Presati cu o rola de silicon de 40 mm fara a crea bule de aer. Aranjati suprapunerea membranelor si indepartati folia de protective. Nu indepartati folia de protective pe zone prea mari pentru a reduce riscul pungilor de aer. Presati imbinarea cu o rola de silicon.

Seam Tape nu trebuie instalat la temperaturi sub +5°C si peste 30°C; pe timp de ploaie, ceata sau unde exista risc de condens sau vanturi puternice. Cand este aplicata între +5°C si 15°C, SealEco recomanda depozitarea benzii de cusatura la temperatura camerei inainte de utilizare.

Consultati manualele noastre de instalare pentru mai multe informatii.

Nota

Cititi fisa cu date de securitate (MSDS) inainte de utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informatiile continute in aceasta fisa de date sunt actualizate si corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recenta versiune, va rugam sa verificati intotdeauna www.sealeco.com.