

FISA TEHNICA

PUR ADHESIVE P150

P150 este un adeziv pe baza de poliuretan pentru lipirea membranelor de cauciuc SealEco pe suprafetele orizontale ale acoperisului.

Date tehnice

Baza:	Poliuretan
Culoare:	Ambra/chihlimbar
Consistenta:	Lichid
Punct de aprindere:	-4°C
Viscozitate (la 20°C):	2500 mPa.s
Densitate (la 20°C):	1,05 g/cm ³
Termen de valabilitate:	9 luni intr-un loc de depozitare bine ventilat și uscat, la temperaturi cuprinse intre +5°C și 30°C.



Ambalare

Greutate (kg/cutie)	Volumul (L/bidon)	Cutii/cutie (buc)	Cutii/palet (buc)	Greutate/palet (kg)
2	1,94	6	216	457
5	4,85	N/A	120	625
10	9,7	N/A	50	525

Disponibilitate in functie de tara. Va rugam sa contactati furnizorul local pentru mai multe informatii.

Acoperire

350 g/m² (aplicat in cordoane).

Instructiuni de utilizare

Adezivul PUR P150 este gata de utilizare si nu trebuie amestecat cu alte produse. Adezivul poate fi aplicat numai la temperaturi cuprinse intre +5°C și 30°C. La temperaturi cuprinse intre 5°C si 15°C, SealEco recomanda sa preincalziti adezivul la maximum 30°C inainte de utilizare. In orice moment, temperatura adezivului trebuie sa fie >15°C la aplicare. Adezivul PUR P150 se aplica in cordoane. Perforati gauri de aproximativ Ø 6 mm, la distanta de 50 mm, in cutie si intindeti adezivul. Asteptati (5 minute la 20°C) pana cand adezivul incepe sa se spumeze si sa se albeasca inainte de a intinde membrana.

Rulati membrana peste adezivul umed si perati cu o matura sau o rola. Aplicati din nou presiune dupa 30 de minute fara a intinde membrana. Nu intindeti adezivul pe suprafete mai mari decat puteti acoperi in aproximativ 20 de minute. Timp de actionare: in functie de temperatura si umiditate intre 1 ora si 2 zile.

Substraturi adecvate

PUR Adhesive P150 adera pe: lemn, beton, beton usor, izolatii aprobate si substraturi bituminoase. Nu este permisa aderenta pe bitum cu punct de topire scazut, cu ardezie, nisip sau creta. Suportul trebuie sa aiba o temperatura de minim +5°C, sa fie curat, uscat si fara ulei sau grasime. Consultati manualul de instalare pentru mai multe instructiuni.

Nota

Adezivul PUR P150 este foarte inflamabil. Cititi fisa cu date de securitate (MSDS) inainte de transport, depozitare si utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informatiile continute in aceasta fisa de date sunt actualizate si corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recenta versiune, va rugam sa verificati intotdeauna www.sealeco.com.