

FISA TEHNICA

SEALANT 5590

Etansant neutru, elastic, monocomponent, pe baza de silicon.
Sigilantul 5590 are o aderenta excelenta la membranele de cauciuc SealEco si la majoritatea substraturilor. Sealantul este utilizat pentru reparatii sau etansarea substraturilor.

Date tehnice

Baza:	Oxima
Culoare:	Negru
Consistenta:	Pasta
Punct de aprindere:	> 200°C
Densitate (la 20°C):	1.25 g/m ³
Termen de valabilitate:	12 luni intr-un loc de depozitare bine ventilat si uscat, la temperaturi cuprinse intre +5°C si 30°C.



Ambalare

Continut (ml/buc)	Bucati/cutie	Greutate/cutie (kg)	Cutii/palet	Greutate/palet (kg)
310 / cartus	15	6,8	100	705
600 / folie/tub	12	9,8	60	613

Disponibilitate in functie de tara. Va rugam sa contactati furnizorul local pentru mai multe informatii.

Instrucțiunile de utilizare

Sealant 5590 este un etansant gata de utilizare special dezvoltat pentru etansarea marginilor lipiturilor si lipiturile. Se poate aplica doar in conditii de vreme uscata la temperaturi intre +5°C si 30°C. La temperaturi cuprinse intre 5°C si 15°C, SealEco recomanda preincalzirea materialului de etansare la maximum 30°C inainte de utilizare. In orice moment, temperatura materialului de etansare trebuie sa fie >15°C in timpul aplicarii. Sealant 5590 se aplica cu un pistol de mana. Sealant 5590 aplicat care nu s-a uscat poate fi îndepărtat cu Cleaning Wash 9700. Odata ce etansantul s-a intarit complet, acesta nu mai poate fi curatat prin dizolvare si trebuie indepartat mecanic.

Substraturi adecvate

Sealant 5590 asigura o aderenta excelenta pe multe materiale, cum ar fi cauciucul EPDM/butlic, lemn, beton, beton celular, caramida, aluminiu și alte metale. La aplicarea pe pietre, poate aparea decolorarea pietrelor. Suportul trebuie sa aiba o temperatura de minim +5°C, sa fie curat, uscat si fara ulei si grasime. Odata ce un substrat a intrat in contact cu Sealant 5590, sudura cu aer cald Thermobond sau imbinarea la rece nu mai este posibila. Membrana trebuie slefuita, astfel incat tot materialul de etansare Sa fie eliminat. Sealant 5590 nu poate fi utilizat pe bitum. In cazul substraturilor poroase, Primer 9800 trebuie aplicat si lasat sa se usuze inainte de a aplica Sealant 5590. Consultati manualul de instalare pentru mai multe instructiuni.

Nota

Cititi fisa cu date de securitate (MSDS) inainte de utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informatiile continute in aceasta fisa de date sunt actualizate si corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recenta versiune, va rugam sa verificati intotdeauna www.sealeco.com.

